



ООО «Липецкая Трубная Компания «СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»

ТИПЫ ВНУТРЕННИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ПОКРЫТИЙ

ВЫБОР ТИПА ЦЕМЕНТА

Характеристика среды	Портландцемент	Сульфатостойкий цемент	Глиноземистый цемент
Минимальное содержание для РН	6	5,5	4
Максимальное содержание (мг/л) для - агрессивного CO ₂	7	15	неограниченно
- сульфата(SO ₄ --)	400	3000	неограниченно
- магния (Mg ⁺⁺)	100	500	неограниченно
- аммония (NH ₄)	30	30	неограниченно